

# 170 PROBITUFLEX



**Bitüm Polimer Esaslı Süper Elastik  
Yapıda Uv Dayanımlı Tek Bileşenli  
Su Yalıtım Ürünü**

## ÜRÜN TANIMI

Bitüm polimer kauçuk esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen UV dayanımlı, ultra elastik yapıda su yalıtımını sağlayan sıvı membrandır.

## ÖZELLİKLER

Solvent içermez. Su bazlıdır.  
Düzensiz ve yatay zeminlerde kullanılabilir.  
Güçlü penetrasyona sahiptir.  
Yüksek elastikiyete sahiptir.  
Kolay uygulanır, eksiz kaplama sağlar.  
Suya ve rutubete karşı yapıları korur.  
Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına ve genleşmelere dayanımı yüksektir.  
Uygulandıktan sonra alanda barındırıldığı süreyi su buharlaşması ile su geçirmez ve yapıya mukavemetini artırıcı siyah bir tabaka oluşturur.  
Çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir.  
Kalın uygulamaya imkan verir.

## ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Bitüm kauçuk /Akrilik reçine esaslı / Su bazlı  
Görünüm / Renk : Likit /kahverengi  
Kuru Film Rengi : Siyah

## PERFORMANS

(23°C, %50 bağıl nem)  
Uygulama sıcaklığı : +5°C / +30°C  
Servis sıcaklığı : -20°C /+80°C  
Ph : 9-11  
Yoğunluk : 1,2±0,2 gr/ cm<sup>3</sup>

Bu değerler firmamızda 23°C, %50 bağıl nemde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitüm uygulamalarının tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey alanları için itililik arz edeceklerinden de dikkatli olunmalıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Plastik, sac, çinko, fiber ve betondan imal çatı derelerinde, perde duvarlarının ve istinat duvarlarının su yalıtımında, yer altı otopark döşemelerinin su yalıtımında, teras, bahçe-teraz ve balkonların su yalıtımında, ıslak mekanların su yalıtımında, beton, sıva ve alçı, sıvanmış tuvalet, bitümlü membran, zift, asfalt, metal, ahşap, gibi yüzeylerde, balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans altına, su depolarında, temellerde, betonarme teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, istinat duvarlarında, yatay ve dikey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif taraf su yalıtımında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 170 PROBITUFLEX



**Bitüm Polimer Esaslı Süper Elastik  
Yapıda Uv Dayanımlı Tek Bile enli  
Su Yalıtım Kaplaması**

## UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önce onarılmalı. Yeni sıvanmı alanlar uygulamadan önce en az 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

Terasta yapılacak uygulamalarda, su yalıtım katmanı üzerine ısı yalıtım katmanı uygulaması ile çözülmelidir. Ayrıca dö eme betonu sa lam ve en az %2 e ime sahip düzgün bir yüzey olmalıdır. Çatıda su göllenmesi olu mamasına dikkat edilmelidir .

## Uygulama Ekipmanı

El Mikseri -Fırça -Havasız Sprey

Uygulanacak yüzeyin kuru oldu undan emin olduktan sonra kö e birle im yerleri PROBAND ile pahlanmalıdır. Astar için 1 birim PROBITUFLEX 2 birim su ile karı tırıp tek kat halinde uygulanır. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile uygulama yapılmalıdır. PROBITUFLEX so uk uygulamalıdır. Karı tırıldıktan sonra bitüm fırçası ,çelik mala ya da havasız sprej ile uygulanır. Tam kuruma sa landıktan sonra ikinci kat sürülebilir çatlama riski olan ek yerlerine keçe uygulanabilir. En az 2 gün Tam kuruma gerçekte ene kadar su ile temas ettirilmemeli ve temel hafriyatı kapatılmamalıdır. Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. Toplam uygulama kalınlı ı uygulamanın yapıldı ı alan ve yalıtım katmanının maruz kalaca ı su basıncına göre belirlenmelidir. Kullanım süresi geçmi harç bertaraf edilmelidir.

## SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk 24 saat ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

## TÜKET M

Astar olarak sulandırarak 0.2 kg / m<sup>2</sup>  
Minimum her kat için yakla ık 1,5- kg/ m<sup>2</sup>  
En az 2 kat uygulanmalıdır  
Su yo un zeminlerde 3 kat uygulanması tavsiye edilir .

## AMBALAJ

5 ve 20 KG Plastik Kova



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 170 PROBITUFLEX



**Bitüm Polimer Esaslı Süper Elastik  
Yapıda Uv Dayanımlı Tek Bileşenli  
Su Yalıtım Kaplaması**

## RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

## DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

## GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com