

210 PROLASTIC



Çimento Akrilik Esaslı

Çift Bileşenli Esnek

Su Yalıtım Ürünü

ÜRÜN TANIMI

Çift komponentli, çimento esaslı, polimer emülsiyon içeren, özel kimyasallar içeren, hafif yaya trafiğine dayanıklı gri renkli elastik su yalıtım harcıdır.

ÖZELLİKLER

Yarı elastiktir.

Aderansı kuvvetlidir.

Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Toz Bileşen:

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı

Görünüm /Renk : Toz / Gri

Sıvı Bileşen:

Kimyasal Yapı : Akrilik esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk : Sıvı / Beyaz

Kuru Film Rengi : Effaf

Ph : 5-7

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuru Yığın Yoğunluğu (toz bileşen)	: 1650 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-10
Yoğunluk (sıvı bileşen)	: 0,98-1,1 gr/cm ³	
Çatlak köprüleme	: 0,75 mm	TS EN 1062-7 (+23 °C)
Kapiler su emme	: <0,1 kg/m ² .h0,5	TS EN 1062-3
Betona Yapıma	: 0,5 MPa	TS EN 1542

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Nispeti ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden alanlarda da kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Yüzey olarak beton, sıva, kap gibi mineral yüzeylerde.

Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans altına.

Su depolarında.

Yatay ve dikey yüzeylerde.

Pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.

Negatif taraftan su gözlünen yerlerde uygulama yapılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

210 PROLASTIC



**Çimento Akrilik Esaslı
Çift Bileşenli Esnek
Su Yalıtım Ürünü**

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey; kümrünü almalı ve sağlam olmalıdır. Yapı malı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, pah yapılacak yerler, boşluk ve çatlaklar PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önce onarılmalıdır. Köprüler ve birleşim noktaları PROBAND su yalıtım pah bandı ile dönmelidir.

20 kg toz bileşen 5 kg sıvı bileşene yavaşça boşaltılarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır. Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Çelik Mala - Rulo & Fırça

Fırça mala yardımıyla veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. Yüzeye 2-3 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arası su yalıtım filesi uygulaması yapılmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik düz düz kafesleme usulu yapılmalıdır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Toplam katman kalınlığı 2-3 mm olmalıdır. Üründen en yüksek düzeyde faydalanabilmesi için en fazla 2-3 saat içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda üzerine mutlaka kap, seramik gibi koruyucu katman yapılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM

2 KAT ÇİMENTO YAKLAĞIK 2,5-3 kg/m²

AMBALAJ

Sıvı bileşen: 5 kg çanta bidon
Toz bileşen: 20 kg kraft torbada



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

210 PROLASTIC



**Çimento Akriik Esaslı
Çift Bile enli Esnek
Su Yalıtım Ürünü**

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi f6y6m6z geniř kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nleri hakkında genel bir bilgi vermek ve 6r6nlerin sahip olduėu teknik 6zellikleri g6stermek iin hazırlanmıřtır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doėru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. řartlarında ve 6r6nlerin tavsiye edilen kořullarda depolandığı durumlarda geerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nlerinin hangi kořullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceėi iin uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluėu kabul etmez ve garanti vermez. 6r6n6n kullanıcısı 6r6n6 kullanmadan 6nce uygunluėunu test etmelidir.

6r6n6n amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve 6nerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Őti. sorumlu deėildir ve 6r6nlerinin 6zelliklerini ilan etmeksizin deėiřtirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili 6r6n6n 6r6n Teknik Bilgi F6y6'n6n son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnřaat San. ve Tic.Ltd.Őti
G6rsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu 6zeri No:78
G6rsu /BURSA T6RKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com