

365 PROPOL 2K



Poliüretan Esaslı Çift Bile enli Su Yalıtım Ürünü Çıme Suyuna Uygun

ÜRÜN TANIMI

Çıme suyu depoları için tasarlanmış poliüretan esaslı solventsiz, iki bile enli su yalıtım ve koruma amaçlı uygulanan membrandır.

ÖZELLİKLER

Çıme suyu deposu yalıtımında kullanmaya uygundur.
Solventsizdir.
Uygulandı ında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
Geni ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C arasındadır.
Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
Kimyasallara karşı dirençlidir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı: Poliüretan
Görünüm /Renk: Likit/Mavi&Beyaz&Gri

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Yo unluk: 1,35 gr/cm³ ±0.02 ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(20° C)
Viskozite: 9000-10000 cp ASTM D 2196/EN ISO 3219(25° C)
Sertlik: 40 (Shore D) ASTM 02240
Beton Yapı ma : < 2 N/mm² ASTM D 903
Kuruma zamanı: 6 saat
Yeniden Kat Atma: 12-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün

Bu de ğerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de ğerleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edecek ından de ğerler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Çıme suyu depoları,
Çıme suyu dağı tım kanalları,
Sulama kanalları,
Beton yüzeyler,
Alçı ve çimento paneller,
Ç ve di ı uygulama alanlarında kullanılabilir.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

365 PROPOL 2K



**Poliüretan Esaslı
Çift Bile enli Su Yalıtım Ürünü
çme Suyuna Uygun**

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile en az 24 sa önceden onarılmalı. Göllenmeye sebep olabilecek e rilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey düz, e imsiz olmalıdır.

Kullanıma hazırdır. Haricen herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz.

Uygulama Ekipmanı

Rulo & Fırça

Zemine önceden PROPOL PR, PROPOL veya uygun astar ile astarlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile uygulanmalıdır. Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır. Zemin uygulamalarında 1,40 Kg / m² olacak ekilde tek kat uygulanabilir. Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat içerisinde temizlenmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Ya mur ya arken veya ya ma olasılı ı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güne ten, iddetli rüzgârdan korunmalıdır. Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır. So uk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yava gerçekleşe e için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kurudu undan emin olunmalıdır. Uygulama sıcaklı na dikkat edilmesi, +5°C +30°C sıcaklık aralı nda uygulama yapılması gerekmektedir.

TÜKET M

Her kat için 0,500 - 0,750 Kg/m²
Toplam teorik sarfiyat 1,0 - 1,50 Kg/m²

AMBALAJ

A:24 kg B: 4 KG : 28 kg teneke ambalaj
A: 6 kg B: 1 KG : 7 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

365 PROPOL 2K



**Poliüretan Esaslı
Çift Bile enli Su Yalıtım Ürünü
çme Suyuna Uygun**

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmı ortamlarda çalışılmalıdır. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmesizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com