

## Silikonlu Dı Cephe Boyası

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon takviyeli son kat dı cephe boyadır.

### ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Ya mura kar ı dayanıklıdır.  
Mattır.  
Kolay uygulanır.  
Çevre dostudur.

### ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / stenilen
Ph	7-10
Yo unluk	1,30±0,2g/cm <sup>3</sup>

### PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklü ü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Su Buharı Aktarım	V 1	TS EN ISO 7783-2
Su Aktarım Hızı	W2	TS EN 1062-3
Kuru Film Kalınlı ı	E 3	TS EN 1062-1

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Dı cephelerde; PROTHERM PRIMER ve PROFACADE PRIMER ile astarlanmış çimento bazlı sıva, beton vb yüzeylerde kullanılır.

## Silikonlu Dı Cephe Boyası

### UYGULAMA TALMATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır. PROCOLOR EXT Dı Cephe Boya %10 - 15 su ile dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır .

### Uygulama Ekipmanı

El mikseri

Rulo

24 saat öncesinde dı cephe astarı ile astarlanmı yüzeye iki kat uygulanır.

### SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

### TÜKETİM

Yüzeyin emicili ine ba lı olarak tek katta 7-9 m<sup>2</sup> / lt

### AMBALAJ

15 lt plastik kova

### RAF ÖMRÜ

Direkt güne ışığı almı , rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 - 25 C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ılı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

### DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır.

# 990 PROCOLOR EXT



## Silikonlu Dı Cephe Boyası

### GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz .

### YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com