

## Anti Kif ve Nem Boyası

### ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı binaların iç ve dış duvarlarında doğal köullerinden oluşan nem, küf sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş solvent içeren çok güçlü bir yalıtım boyasıdır.

### ÖZELLİKLER

PROMOLD sürüldü ü yüzeyde kuru filmde küf oluşumunu engeller. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Mattır. Kolay uygulanır. Üzeri boyanabilir.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı Akrilik reçine esaslı / Solvent bazlı  
Görünüm /Renk Likit / Beyaz

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklü ü	S1	TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edenlerden değerler de i ebilir.

### KULLANIM ALANLARI

ç ve dış duvarlarda,  
Bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde,  
Kuzeye bakan iç duvarlarda,  
Kararma küflenme yapan tüm duvarlarda,  
Bir çok nem ve rutubet görülen alanlarda kullanılır.

## Anti Kf ve Nem Boyası

### UYGULAMA TALİMATI

Yzey; krn almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Tm atlaklar, ba lantı yerleri, etekler ve zarar grm sızma yerlerinin gerekli tamirat i lemleri yapılmalıdır. Olu an kfler mekanik olarak temizlenir. Yzey tamamen kuruduktan sonra PROMOLD uygulamasına geilir. rn kullanıma hazırdır, farklı bir malzeme ile seyreltilmez. D k devirli mikser ile karı tırarak rulo ya da fıra ile iki kat uygulanır.Birinci kattan sonra 4-6 saat kuruması iin beklenip sonra ikinci kat atılır . stenirse zeri farklı bir renk ile boyanır.

### SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek iin ltfen uygulama talimatına sadık kalınız ok yksek sıcaklıkta, gne i i na direkt olarak maruz kalan, ok rzgarlı, ya murlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.rn krn alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır .

### TKETİM

200-300 gr / m<sup>2</sup>

### AMBALAJ

0,750 ml teneke

5 kg teneke

### RAF MR

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında retim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### DEPOLAMA KO ULLARI

Aılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt gne i i i altında bırakılmamalıdır.

## Anti Kf ve Nem Boyası

### GVENLİK

Cilde ve gze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gzlk ve elbise kullanınız. Gz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için ltfen Gvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

### YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi fymz geniř kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. řTİ. rnleri hakkında genel bir bilgi vermek ve rnlerin sahip olduėu teknik özellikleri gstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doėru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. řartlarında ve rnlerin tavsiye edilen kořullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. řTİ. rnlerinin hangi kořullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceėi için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluėu kabul etmez ve garanti vermez. rnn kullanıcısı rn kullanmadan nce uygunluėunu test etmelidir.*

*rnn amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve nerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. řti. sorumlu deėildir ve rnlerinin özelliklerini ilan etmeksizin deėiřtirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili rnn rn Teknik Bilgi Fy'nn son baskısını dikkate almalıdır.*