

851 PROKAP PLASTER



Kapiler Nem Yalıtım Sıvası

ÜRÜN TANIMI

Rutubetten zarar görmü , nemlenme, çiçeklenme, boya kabarması veya yo u ma görülen duvarlarını yalıtımı için özel olarak geli tirilmi çimento esaslı sıvadır.

S STEM B LE ENLER :

PROKAPPLASTER
PROMOLD

ÖZELL KLER

Ekonomiktir.
Betonun nefes almasına engel olmaz.
Isı tasarrufu sağlar.
Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller.
Su itici özelliğindedir.
Tuz kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller.

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı Çimento esaslı/Aktif kimyasal içerikli
Görünüm Toz /Beyaz

PERFORMANS

(23°C, %50 ba ıl nemde)

Üzerine kaplama yapılması 7 gün
Tam kürlenme 28 gün
Kap ömrü 45 dk

Bu değerler firmamızda 23°C, %50 ba ıl nemde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edenlerden de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Beton ve tu la duvarda rutubet ve nem yalıtımında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

851 PROKAP PLASTER



Kapiler Nem Yalıtım Sıvası

UYGULAMA EK PMANI

El mikseri -Mala -Spatula

UYGULAMA TAL MATI

Kabarmı tahribata u ramı eski sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki toz, ya gibi aderans zayıflı ına u ratacak engeller kaldırılır duvara latex aderans artırıcı sürülmesi önerilir.

Yakla ık 4-5 kg su içerisine 20 kg PROCAP PLASTER toz bile ene yava a bo altarak toprak kalmayınca kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır. Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır. Öncelikle serpme, aderans artırıcı ince bir katman uygulanır. Bu katman kuruduktan sonra, yakla ık 24 saat sonra mala ile yakla ık 1 cm kalınlıkta 2. kat uygulanır. 2. kat kuruduktan sonra yüzey sünger yardımıyla nemlendirilir. Yüzey kürünü aldıktan sonra üzerine farklı düzleme sıvaları yapılabilir üzerine sistem bile eni olarak PROMOLD Anti Küf ve Nem boyası uygulaması yapılması önerilir bir gün sonra istenilen bir boya ile üzeri boyanır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır .

TÜKET M

Sıva katmanı :5-8 kg /m²

AMBALAJ

20 kg'lık kraft torbada (palette 64 adet, 1280 kg)

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı altında bırakılmamalıdır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

851 PROKAP PLASTER



Kapiler Nem Yalıtım Sıvası

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Çilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com