

Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu

ÜRÜN TANIMI

Toprak ile temas halinde olan zemin ve bodrum katlarında yükselen rutubet ve neme karşı kullanılan enjekte edildiği duvarın zeminden su emmesini engelleyip bariyer oluşturan kapiler nem ve rutubet solüsyonudur.

SİSTEM BİLEŞENLERİ :

PROMICRO
PROKAPLASTER
PROMOLD

ÖZELLİKLER

Su bazlıdır.
Rutubet ve nem yalıtımı sağlar.
Betonun nefes almasına engel olmaz.
Su buharı geçirgenliğini korur.
Kılcal su alımını durdurur.
Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller.
Tuz kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller.
Suyu uzaklaştırarak demir donatıları paslanmasını önler.
Yatay hidrofobasyon sınırı oluşturularak nemin kuru olan bölgeye geçmesini engeller.
Duvar kalınlığından bağımsız mükemmel penetrasyon sağlar.
Çok ıslak, nemli duvarda bile etkilidir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı Silikon Micro Emülsiyon Konsantresi
Görünüm /Renk Likit / Bulanık Sarı

KULLANIM ALANLARI

Rutubet görülen duvar ve kolonların nem yalıtımında kullanılır.

UYGULAMA EKİPMANI

Matkap & Enjeksiyon şişesi

Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu

UYGULAMA TALMATI

Kabarmı tahribata uğramış eski sıva katmanını mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki toz, yağ gibi aderans zayıflıklarına uğratan engeller kaldırılır.

Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama yapılacak olan yüzeyin taban seviyesine en yakın yerden yatay olarak 8-12 cm aralıklarla yatayda 45 derecelik açı ile sondaj delikleri açılır. Sondaj delikleri arasındaki mesafe önemlidir. Mesafe büyüdükçe etki azalır. Delme işleminden sonra delici toz dışarı çıkartılır. Hazırlanan solüsyon duvardaki açılan deliklerden enjekte edilir. İstenirse 2-5 bar basınçlı hava ile de enjekte edilebilir. PROMICRO enjeksiyon işlemi tamamlandıktan 2 gün içerisinde tamamen aktif hale gelir. Sonuç olarak hidrofobik sınır oluşur ve bu seviyenin üzerine kılcal su alımı engellenmiştir. Hidrofobik seviyenin üzerindeki nem yavaş yavaş buharlaşır ve kurur. Daha sonra PROKAP PLASTER ve PROMOLD uygulanması tavsiye edilir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. PROMICRO kılcal kanallardaki nem, rutubet ve su dışındaki gelen suyu uzaklaştırmaz.

TÜKETİM

Değerleri.

AMBALAJ

5 kg plastik bidon
30 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

853 PROMICRO



Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com