

## Kolay Yayılan Ve Hızlı Kuruyan Büyük Ebatlı Seramik Yapıştırma Harcı - C2FE

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı ,yüksek performanslı, büyük seramiklerde uygulama esnasında ya anılan i çilik ve zaman kaybını azaltan, yayılma e iliminde oldu undan kolayca zemine yayılabilen, çok hızlı kuruyan esnek yapıda olan gri renkli seramik yapı tırma harcıdır.

### ÖZELLİKLER

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Maksimum performanslıdır.Priz alma süresi kısadır.Kolay yayılır. Uygulama kolaylığı ı sa lar, fazla i çilik gerektirmez. Yüksek yapı ma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Geni alanların zeminleri için büyük ebatlı seramik uygulamasında çok hızlı dö emeye uygundur.Aynı gün derz dolgu uygulaması yapılabilir.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı  
Görünüm /Renk : Toz / Gri

Kap Ömrü : 1 saat  
C : Çimento Esaslı  
2 : Yüksek Performanslı Yapı tırıcı  
F : Hızlı ertle en  
E : Uzatılmış Açık Bekletme Süreli

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Çekme Yapı ma	1 N/mm <sup>2</sup> TS EN 1348
Sudan Sonra Çekme Yapı ma	1 N/mm <sup>2</sup> TS EN 1348
Isıdan Sonra Çekme Yapı ma	1 N/mm <sup>2</sup> TS EN 1348
Donmadan Sonra Çekme Yapı ma	1 N/mm <sup>2</sup> TS EN 1348
Açık Bekletme Süresi 30 dk sonra	1 N/mm <sup>2</sup> TS EN 1346
Kayma Tayini	<0,5 mm

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri farklılı ndan ötürü de erler de i ebilir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

## **Kolay Yayılan Ve Hızlı Kuruyan Büyük Ebatlı Seramik Yapıştırma Harcı - C2FE**

### **Uygulama Ekipmanı**

El mikseri - Mala -Plastik çekiç -Di li mala

### **KULLANIM ALANLARI**

İç ve dış mekanlarda seramik, karo,mermer, doğal granit, mozaik, doğal taş gibi malzemelerin zemine yapı tırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton ve mineral yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik üzeri seramik yapı tırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka PROJEL ile pürüzlendirilmelidir.

### **UYGULAMA TAL MATI**

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır.

6-7 lt su üzerine 25 kg toz bir kaba yava ça bo altarak topak kalmayıncaya kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır.Harç olgunla ması için 5-6 dakika dinlendirilir.Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır.

PROCERA TECNO yüzeye mala ile yayılır. Taraklı mala ile dairesel hareket ettirilerek taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapı tırılır. Derz dolgu payının e it alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir.

Yapı tırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

### **SINIRLAMALAR**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

### **TÜKETİM**

3-5 kg/m<sup>2</sup>

### **AMBALAJ**

25 kg'lık kraft torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg)

## **Kolay Yayılan Ve Hızlı Kuruyan Büyük Ebatlı Seramik Yapıştırma Harcı - C2FE**

### **RAF ÖMRÜ**

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KO ŞULLARI**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK**

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz .

### **YASAL NOTLAR**

*Teknik bilgi f6y6m6z geniř kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nleri hakkında genel bir bilgi vermek ve 6r6nlerin sahip olduėu teknik 6zellikleri g6stermek i6in hazırlanmıřtır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doėru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. řartlarında ve 6r6nlerin tavsiye edilen kořullarda depolandığı durumlarda ge6erlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nlerinin hangi kořullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceėi i6in uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluėu kabul etmez ve garanti vermez. 6r6n6n kullanıcısı 6r6n6 kullanmadan 6nce uygunluėunu test etmelidir.*

*6r6n6n amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve 6nerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Őti. sorumlu deėildir ve 6r6nlerinin 6zelliklerini ilan etmeksizin deėiřtirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili 6r6n6n 6r6n Teknik Bilgi F6y6'n6n son baskısını dikkate almalıdır.*