

450 PROFUGA ANT



Çimento Esaslı Antibakteriyel

Derz Dolgu Harcı CEMMA

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, antibakteriyel, 1-6 mm derz aralığı için uygun, derz dolgu malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Yüksek yapı malzemesine sahiptir. Aderansı yüksektir. Pürüzsüz yüzey sağlar. Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı
Görünüm /Renk : Toz / BARS Renk Kartelası

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Bölümlü Birim Hacim Kütlesi	: 1350 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü Dağılımı		
1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar	: %1,0	TS EN 1015-1
Basınç Dayanımı 28 gün	: 4,0 N/mm ²	TS EN 1015-11
Etilme Dayanımı 28 gün	: 2,0 N/mm ²	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda)	: 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda)	: 10 gr	TS EN 12808
Kap ömrü:	: 1 saat	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden değerler de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Hastane, sağlık merkezi, gıda üretim tesisi gibi bakteri istenmeyen hijyenik ortamlarda yer ve duvarda, seramik, mermer, mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

450 PROFUGA ANT



Çimento Esaslı Antibakteriyel Derz Dolgu Harcı CG2WA

UYGULAMA EK PMANI

El mikseri - Mala - Dolgu mala -Sünger bez

UYGULAMA TAL MATI

Derz araları, kuru ve sağlam olmalıdır. Fayans yapıştırıcısı tamamen kurumu olmalıdır.Yapıştırıcı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendirilmelidir. 6-6,5lt su üzerine 20 kg PROFUGA yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, tozuma ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması için 5-6 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

Seramikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. Derz dolgu malzemesi kuruduğunda nemli sünger ile yüzey dairesel hareketlerle temizlenmelidir.

Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Derz genişliğine ve seramik boyutuna bağlı olarak değişir.

AMBALAJ

5 kg'lık pp torbadan 5 adet içeren karton kutu
20 kg'lık kraft torbada, (palette 64 adet, 1280 kg)

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

450 PROFUGA ANT



Çimento Esaslı Antibakteriyel Derz Dolgu Harcı CG2WA

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com