

# 496 PROPOLY MASTIC



## Polyester Reçine Esaslı

iki bile enli mermer yapı tırma masti idir.

## ÜRÜN TANIMI

Polyester reçine esaslı, iki bile enli mermer yapı tırma masti idir.

## ÖZELLİKLER

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.

Kolay zımparalanır.

Gözenekleri doldurur.

Maksimum performanslıdır.

Tiksotropiktir.

Yüksek yapı ma gücüne sahiptir.

Aderansı yüksektir.

Yukarıdan a a ı seramik dö emeye uygundur. Kolay taraklanabilir.

## ÜRÜN BİLGİLERİ

### Mastik

Kimyasal Yapı : Polyester reçine esaslı  
Görünüm /Renk : Likit / cream & bej & beyaz&siyah

### Sertleştirici:

Kimyasal Yapı : Dibenzoilperoksit pasta  
Görünüm /Renk : Likit / Beyaz

## PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Çekme Yapı ma : 1,34±0,2 N/mm<sup>2</sup> TS EN 196-1  
Yo unluk : 1,7±0,2 gr/cm<sup>3</sup>

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri farklılı ından ötürü de erler de i ebilir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

## KULLANIM ALANLARI

Seramik, karo ,mermer, do al ta , gibi kaplama malzemelerinin yapı tırılmasında , tamir ve dolgu i lemlerinde kullanılır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 496 PROPOLY MASTIC



**Polyester Reçine Esaslı  
ki Bile enli Granit Mermer Yapı tırıcı**

## UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır.

Propoly mastic a ırlıkça yakla ık %1-3 oranında %50 lik dibenzoil peroksit pasta ilave edilerek spatula yardımıyla iyice karı tırılır. Uygulanır . 20°C'de 5-8 dakika içerisinde sertle ir. Uygulamadan 2 saat sonra yapı tırılan yüzeyler kullanıma hazırdır. Sertle tiricinin fazla ilavesi kürtle meyi hızlandırır ancak yapı ma gücünde azalmaya yol açabilir. Optimum sonuç için küçük deneme yapınız .

## SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kullandıktan sonra yapı tırıcı kutusunun kapa ını kapalı tutun.

## AMBALAJ

Mastic :750 ml teneke

## RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır

## DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 496 PROPOLY MASTIC



**Polyester Reçine Esaslı  
ki Bile enli Granit Mermer Yapı tırıcı**

## GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Kullanım sırasında mekanın iyice havalandırılmasına dikkat ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız. Ateşleyici malzemelerden uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com