

## Tuāla Öraü Harcı

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici, kalın dokulu, el ile uygulanabilen fabrika karı ımı duvar örgü harcıdır.

### ÖZELL KLER

Fabrika karı ımı bu ürün, su itici katkıları sayesinde antiye karı ımı klasik yöntemle hazırlanan harçlara göre suya kar ı daha dirençlidir.

Aynı zamanda, her noktada sahip olduğu standart yüksek kalite ile sorunsuz uygulama sağlar.

### ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Çimento bazlı  
Görünüm /Renk : Toz / Gri

### PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Maksimum Tane büyüklü ü 4mm

lenebilme Süresi 180dk

Basınç Dayanımı 5-6 N/mm<sup>2</sup>

Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı : (-30°C) - (+80°C)

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz eden de erler de i ebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir.

Tu la vb. çok emici olmayan duvar örgü elemanları için uygundur.

### UYGULAMA TAL MATI

6-6,5 lt su üzerine 25 kg PROBRICKADHESIVE yava ça bo altarak toprak kalmayınca kadar betoniyerde, elektrikli karı tırıcıda veya sürekli karı tırıcıda en az 3-4 dakika karı tırılır. Harç olgunlaşması için 5-6 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karı tırılır. Beton vb. üreticisinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır. Hazırlanan harç, yatay ve/veya dü ey yüzeylere mala ile uygulanır. Plastik tokmak ile ta lar yerine oturtulur ve düzgünlük sağlanır. Uygulama tüm yüzeye ve derzler tam kapatılarak yapılmalıdır.

## Tuğla Örgü Harcı

### Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Mala - Plastik Çekiç

### SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. Hava çıkışı olan yüzeylerde, havalandırma bacası olmadan uygulama yapılmamalıdır. Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi de imlemek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir. Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

### TÜKETİM

Yaklaşık 4-5 kg/m<sup>2</sup>

Sarfiyat miktarı, kullanılan tuğla vb. ürünlerin yüzey alanlarına, kalınlıklarına ve harcın üzerlerine uygulama şekline göre değişlik gösterir.

### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada, (palette 64 adet, 1600 kg)

### RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

# 536 PROBRICK ADHESIVE



## Tuğla Örgü Harcı

### GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

### YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com