

# 1008 PROCOR



## Korozyon Önleyici Harç

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, yüksek performans ve mukavemete sahip, demir donatılar için korozyon önleyici, ani ısı değişimlerine dirençli, harçtır.

### ÖZELLİKLER

Deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan yerlerde kullanımı uygundur. Yüksek aderansa sahiptir. Kolay hazırlanıp uygulanır. Donatıyı neme karşı korur. Büzülme ve rötre çatlakları yapmaz. Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar. 10-50 mm kadar boşlukların doldurulmasına uygundur.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı  
Görünüm /Renk : Toz / Gri

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1650 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Basınç Dayanımı 28 gün	30 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Etilim Dayanımı 28 gün	3 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda)	5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda)	10 gr	TS EN 12808
Uygulama kalınlığı	1 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Beton donatılarının korozyondan korunması,  
Son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve granit kaplama öncesi, yalıtım öncesinde beton tamirinde,  
Donatısız beton tamirinde, gaz beton, tuğla gibi yüzeylerde çatlakların doldurulmasında,  
Su yalıtım öncesi yüzey hazırlığında,  
Köprü ve pahtaların oluşturulmasında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 1008 PROCOR



## Korozyon Önleyici Harç

### UYGULAMA EK PMANI

El mikseri - Fırça -Mala

### UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kuru , sa lam ,tozdan arındırılmı olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

5-6 lt su üzerine 25 kg PROCOR yava ça bo altarak toprak kalmayınca kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır. Harç olgunla ması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır.

Tek katta 1 mm'yi a mayacak ekilde uygulanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arası en az 4-6 sa beklenmelidir. Yaz aylarında bu süre kısaltılabilir.. kinci kata geçilecek ise yüzey mutlaka sünger ile nemlendirilmelidir. Hazırlanan harç 1-2 sa. içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmi harç bertaraf edilmelidir.

### SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

### TÜKET M

1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>

### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada, (palette 64 adet, 1600 kg)

### RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 1008 PROCOR



## Korozyon Önleyici Harç

### GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Çilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

### YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com