

602 PROEPOXY PR



Çift Bile enli Epoksi Esaslı Solventsiz Dolgulu Astar

ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, solvent içermeyen, düşük viskoziteli, dolgulu yüksek dayanımlı iki bile enli astar malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Solvent içermez. çeri inideki dolgular sayesinde betondaki çatlakları emprenye olarak doldurur. Betondaki kılcal çatlakları emprenye olarak doldurarak geçirimsiz yüzey oluşturur.

Hızlı kürlenir, uygulama kolaylığı sağlar. Parlak film oluşturur. Aderansı kuvvetlidir. Darbelere karşı koruma sağlar. Suya karşı dayanıklılık sağlar. Seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Son kat olarak kullanıldığında tozumu önler.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Solventsiz Epoksi Esaslı

Görünüm /Renk : Likit / Bulanık

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	30 N/mm ²	TS EN 196-1
E ilme Dayanımı 28 gün	8 N/mm ²	TS EN 196-1
Alt Tabakaya Yapı ma Mukavemeti 28 gün	1 N/mm ²	TS EN 1348
Kap Ömrü	30 dk	
Kuruma süresi	6 saat	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edenlerden de erler de i ebilir .

KULLANIM ALANLARI

Tüm epoksi bazlı sistemlerden önce astar olarak kullanılır.

PROEPOXY PAINT 2K Solventsiz Epoksi Zemin ve Duvar Boyası uygulamalarından önce aderans artırıcı olarak kullanılır. Mekanik direnç artırıcı olarak kullanılır.

Beton, ap gibi mineral yüzeylere uygulanır.

Beton, ap gibi mineral yüzeylerde a inma ve tozumaya karşı korumak için kullanılır. ç ve di mekanlarda kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

602 PROEPOXY PR



Çift Bile enli Epoksi Esaslı Solventsiz Dolgulu Astar

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Rulo - Fırça

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey düz, e imsiz olmalıdır.

17 kg A bile en öncelikle karı tırılır. Üzerine 8 kg B bile en yava ca ilave edilerek homojen hale gelene kadar dü ük devirli mikserle karı tırılır.

Fırça veya rulo ile tek kat uygulanır. Çok emici yüzeylerde birinci kat uygulamasından 6-8 saat sonra ikinci kat uygulanabilir. Daha sonra üzerine epoxy boyalar ve kaplamalar uygulanır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güne ışına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan tam kürlenme sa lanana kadar trafi e maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

TÜKET M

Yüzeyin emicili ine ba lı olarak tek katta 200-400 gr/m²

AMBALAJ

A Bile en 17 kg teneke ambalaj
B Bile en 8 kg teneke ambalaj
Toplam 25 kg set

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

602 PROEPOXY PR



Çift Bileşenli Epoksi Esaslı Solventsiz Dolgulu Astar

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakının. Yutmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com