

Kalın Yol Çizgi Boyası Soğuk Döküm

ÜRÜN TANIMI

Soğuk döküm, et kalınlığı yüksek, sürücü ve yayaların geçiş esnasında hissedebilmesi için kalınlık olması istenilen durumlar için uygun çok hızlı kuruyan yol çizgi boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Çok uzun ömürlüdür, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uyarı ve hız kesici amaçlı kullanılır. Sertleştirici toz komponentin katılmasıyla hazır duruma gelen, kolay uygulanabilen zemin kaplama boyasıdır. Uygulandıktan sonra yüzeye maksimum 24 saatte tutunur. Akı kandır. Hızlı kurur. Uygulamadan 1-2 saat sonra zemin yaya ve/veya araç trafiğine açılabilir. UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından etkilenmez. Yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilerinden etkilenmez. Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : MMA Esaslı
Görünüm / Renk : Likit / Sarı-Beyaz

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	50 N/mm ²	TS EN 196-1
Etilme Dayanımı 28 gün	10 N/mm ²	TS EN 196-1
Betona Yapıma	2 N/mm ²	
Kap Ömrü	15 dk.	
Trafik Açılma	1 saat	
Karışım Yoğunluğu	2±0,2 kg/l	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey alanları için farklılık arz eden değerler de dikkate alınabilir.

KULLANIM ALANLARI

Ağırlık trafiğine sahip alanlarda, yaya geçidi, köprülerde, alıveriş merkezleri vb. alanlarda kullanılabilir.

837 PROROAD X 2K



Kalın Yol Çizgi Boyası Soğuk Döküm

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Çekme kalıbı - Çelik Mala - Kalın atlatma aleti

UYGULAMA TALMATI

Yüzeyde eğer varsa kir ve yağ temizlenmeli yüzey; , tozsuz ve kuru hale getirilmelidir kapalı alanda uygulama yapılacaksa ortamdaki havalandırma iyi olmalıdır . BARS Çift Komponentli Kalın Yol Boyası, içeriğinde agregalar olması dolayısıyla kova dibine çökme yapabilir. Bu yüzden kova içerisinde düşük hızlı bir mikser ile yaklaşık 2 dakika homojen bir şekilde, ikinci bileşen olan toz sertleştirici ilave edilerek karıştırılıp bekletilmeden uygulama alanına dökülmelidir. Etkili kalıplar yada mala ile uygun bir şekilde yayılır. Boya kurumadan, cam tozu uygulanmış ya boya üzerine atılır. Çok sıcak havalarda direk güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Ürün hızlı kurur. Bu yüzden uygulama yapmak için maximum 20-30 dakika vaktiniz vardır. Bu süreyi aşmanızda, ürün sertleştiği için kullanılamaz hale gelebilir.

Hazırlanan harç sıcaklığına bağlı olarak en fazla 15 dk. içerisinde tüketilmeli, uygulama alanınız küçükse bir set fazla geleceğini düşünürseniz farklı bir kaba her iki bileşenden yüzde 50 oranında alıp karıştırın ürünün yarısını kullanmış olursunuz kalan diğer yarısı orijinal ambalajlarında kapaklarını sıkıca kapatıp uygun şartlarda depolayabilir daha sonra kullanabilirsiniz kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

AMBALAJ

19 kg teneke

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

TÜKETİM

Yaklaşık 2.5 kg / m²

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

837 PROROAD X 2K



Kalın Yol Çizgi Boyası Soğuk Döküm

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com