

MMA Esaslı Yüksek Mukavemetli Zemin Tamir Harcı

ÜRÜN TANIMI

ki bile enli, metil metakrilat esaslı, solventsiz,iç ve dı mekânlar için, çabuk tamirat ve zemin kaplama öncesi i lemler için kullanılabilen,yüksek performans ve mukavemete sahip, zemindeki bo luklara kendisi yerle en zemin tamir harcıdır.

ÖZELLİKLER

Çok uzun ömürlüdür.
Uygulandı ı yüzeye maximum ekilde tutunur.
Akı kandır.Hızlı kurur.
Uygulamadan 1-2 saat sonra zemin yaya ve/veya araç trafi ine açılabilir.
UV ı nlarından ve di er atmosfer artlarından etkilenmez.
Yaya ve araç trafi inin olu turaca ı darbe ve a nmalardan etkilenmez.
Forklift, transpalet gibi istif makinelerinin yarataca ı a nmalara kar ı dirençlidir.
Alt yüzey ile beraber çalı masını sa layan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : MMA Esaslı
Görünüm / Renk : A:Toz B:Likit / Koyu Gri

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	50 N/mm ²	TS EN 196-1
E ilme Dayanımı 28 gün	10 N/mm ²	TS EN 196-1
Betona Yapı ma	2 N/mm ²	
Kap Ömrü	15 dk.	
Trafi e Açılma	1 saat	
Karı m yo unlu u	2±0,2 kg/lt	

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Fabrika,depo zeminlerindeki kırık, bo luk, çatlakların tamirinde, self kaplama öncesinde tamirlerde, son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve granit kaplama öncesi , yalıtım öncesinde beton tamirinde, donatısız beton tamirinde ve zemindeki çatlakların doldurulmasında kullanılır.

886 PROREPAIR MMA



MMA Esaslı Yüksek Mukavemetli Zemin Tamir Harcı

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Düz Mala

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kuru , sa lam ,tozdan arındırılmı olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan ve tozdan arındırılmalıdır.

B bile eni A bile enin içine dökülerek dü ük devirli mikser karı tırıcı ile tamamen homojen bir görünüm olana dek karı tırılır.Hazırlanan harç tamir edilecek yerlere yayılarak mala yardımıyla düzeltilir. Hazırlanan harç sıcaklı a ba lı olarak en fazla 15 dk. içerisinde tüketilmeli. Uygulama alanınız küçükse bir set fazla gelece ini dü ünürseniz farklı bir kaba her iki bile enden yüzde 50 oranında alıp karı tırın, ürünün yarısını kullanımı olursunuz. Kalan di er yarısı orjinal ambalajlarında kapaklarını sıkıca kapatıp uygun artlarda depolayabilir daha sonra kullanabilirsiniz. Kullanım süresi geçmi harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kūrünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

Doldurulacak alan geni li i, yüzey farklılıkları nedeniyle tüketim de i kendir.
Numune çalı ması önerilir.

AMBALAJ

A Kompenant 15 kg
B Kompenant 4 kg
Toplam 19 kg Set Teneke

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

886 PROREPAIR MMA



MMA Esaslı Yüksek Mukavemetli Zemin Tamir Harcı

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com