

887 PROREPAIR THIN



MMA Esaslı Kendiliğinden Yayılan İnce Tamir Harcı

ÜRÜN TANIMI

ki bile enli, metil metakrilat (MMA) esaslı, solventsiz, ince yapıda zemindeki çatlakları doldurabilen, iç ve dış mekânlar için, çabuk tamirat ve zemin kaplama öncesi işlemler için kullanılabilen, yüksek performans ve mukavemete sahip, zemindeki boşluk, kırık vb. alanları kendisi yerle ip düzlenebilen zemin tamir harcıdır.

ÖZELLİKLER

İnce yapıdadır.

Çok uzun ömürlüdür.

Uygulandıktan sonra yüzeye maximum 20 dakikada tutunur.

Akıllıdır. Hızlı kurur.

Uygulamadan 1-2 saat sonra zemin yaya ve/veya araç trafiğine açılabilir.

UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından etkilenmez.

Yaya ve Araç trafiğinin olumsuz etkilerinden darbe ve atımlardan etkilenmez.

Forklift, transpalet gibi istif makinelerinin yaratacağı atımlara karşı dirençlidir.

Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : MMA Esaslı

Görünüm / Renk : A:Toz B:Likit / Koyu Gri

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	50 N/mm ²	TS EN 196-1
Etilme Dayanımı 28 gün	10 N/mm ²	TS EN 196-1
Betona Yapıma	2 N/mm ²	
Kap Ömrü	15 dk.	
Trafiğe Açılma	1 saat	
Karışım yoğunluğu	2±0,2 kg/lt	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden diğer değerler de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Fabrika,depo zeminlerindeki kırık, boşluk, çatlakların tamirinde, self kaplama öncesinde tamirlerde, son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve granit kaplama öncesinde, yalıtım öncesinde beton tamirinde, donatısız beton tamirinde, gaz beton, tuğla gibi yüzeylerde çatlakların doldurulmasında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

887 PROREPAIR THIN



MMA Esaslı Kendiliğinden Yayılan İnce Tamir Harcı

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Düz Mala

UYGULAMA TALMATI

Yüzey; kuru, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan ve tozdan arındırılmalıdır.

B bileşeni A bileşeni içine yavaşça boşaltınız. Düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı ile bulanık görünümdeki karışım tamamen homojen bir görünüme ulaşana kadar karıştırınız. Daha sonra karışımı uygun bir kaba boşaltınız.

Homojen ve akıcı bir harç elde edilene kadar en az 1 dk boyunca karıştırmaya devam ediniz. Tamir edilecek yerlere döküm yapılarak çelik mala ile yaydırılır.

Hazırlanan harç sıcaklığına bağlı olarak en fazla 15 dk. içerisinde tüketilmelidir. Uygulama alanınız küçükse, bir set fazla geleceğini düşünürseniz farklı bir kaba her iki bileşenden yüzde 50 oranında alıp karıştırın, ürünün yarısını kullanmış olursunuz. Kalan diğer yarısı orjinal ambalajlarında kapaklarını sıkıca kapatıp uygun ortamlarda depolayabilir, daha sonra kullanabilirsiniz. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Doldurulacak alan genişliği, yüzey farklılıkları nedeniyle tüketim değişir. Numune çalışması önerilir.

AMBALAJ

A Komponent 13 kg
B Komponent 6 kg
Toplam 19 kg Set Teneke

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

887 PROREPAIR THIN



MMA Esaslı Kendiliğinden Yayılan İnce Tamir Harcı

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com