

# 695 PROPOL MASTIC 2K



**Poliüretan Esaslı ki Bile enli  
Dökme Mastik**

## ÜRÜN TANIMI

ki bile enli, poliüretan, bitüm esaslı so uk uygulanan kendili inden yayılan dilatasyon ve derz dolgular için dökme mastik.

## ÖZELL KLER

Geni derzlere dökerek uygulanır.  
Yüksek elastikiyete sahiptir -20 + 120 derecelerde elastik kalır  
A ınma ve ya lanmaya dirençlidir  
Mükemmel yapı ır,Kendili inden yayılır

## ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Poliüretan - bitüm esaslı  
Renk /Görünüm : Siyah

## PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Yo unluk: 1,3 kg/cm<sup>3</sup>  
Yırtılma direnci: 6,50 N/mm  
Sertlik: 35 +- 5 (Shore A)  
Karı ım kap ömrü 20-30 dakika  
Elastikiyet min. % 450  
Kuruma dokunma 6 saat tam kuruma 24 saat

Bu de erler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erleri de i ebilir özellikle nemli zeminlerde i me yapabilir dikkatli olunmalıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Hareketli yatay dilatasyon ve derzlerde su geçirimsizlik için  
Sızdırmazlık  
Geni dilatasyonlar  
Çimento esaslı yapı malzemeleri  
Tu la, seramik, cam, ah ap  
Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapı ma özelli ine sahiptir.  
Alüminyum, PVC ve ah ap do ramaların derzlerinde kullanıma uygundur.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 695 PROPOL MASTIC 2K



**Poliüretan Esaslı ki Bile enli  
Dökme Mastik**

## UYGULAMA TAL MATI

Uygulama yapılacak yüzeyin, sa lam, kuru, temiz, gev ek parçalardan kir ve ya dan arındırılmış olması gerekmektedir. derz kenarları tel fırça ile temizlenmeli hava tutulmalıdır Yüzeydeki derin bo luklar PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile tamir edilmelidir. Yüzeyler PROEPOXY PR ile astarlanmalıdır.

A ve B bile en orta devirli bir karı tırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir karı m olana kadar karı m yapılmalıdır.

Yatay derzlere uygundur Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır. 3 yönden yapı ma engellenmelidir. Dökme ekinde uygulanır.30 dakika içinde uygulanmalıdır aksi durumda jelle me ba layabilir En fazla 10 cm geni likte derzler için uygundur. Derz geni lik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır en az 8 saat sudan ve a ır trafikten korunmalıdır.

## SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güne ı ına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, ya murlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kap ömrünün ve kuruma süresinin yüksek sıcaklıklarda kısılacı ı, dü ük sıcaklıklarda uzayaca ı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Jelle meye ba lamı olan karı m uygulanmamalıdır. Belirtilen karı m oranı dı ında karı m yapılmamalıdır.

## TÜKET M

1,30 kg / lt

Örnek

En 5cm derinlik 10cm uzunluk 100 cm : yaklaşık 5-6 kg

## AMBALAJ

A Bile en 8 Kg

B Bile en 4 Kg

TOPLAM 12 KG

## RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

## DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı altında bırakılmamalıdır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 695 PROPOL MASTIC 2K



ISO 9001:2015

**Poliüretan Esaslı ki  
Bile enli Dökme Mastik**

## GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı.yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Yutmayınız.Alev kaynaklarından uzak tutunuz.Uygulama esnasında sigara yakmayınız ate yakla tırmayınız dondan koruyunuz riskli havalarda uygulama yapmayınız Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurun .

## YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com