

420 PROCERA FL W



Çimento Esaslı Büyük Ebatlı

Seramik Yapı Tırma Harcı Beyaz ÇİTE

ÜRÜN TANIMI

Normal sertleşen, kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı, beyaz, büyük ebatlı seramik yapı tırma harcıdır.

ÖZELLİKLER

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.

Yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.

Priz alma süresi uygunluğu uygulama kolaylığı sağlar, fazla çilik gerektirmez.

Yüksek yapı malzemesine sahiptir.

Aderansı yüksektir.

Yukarıdan aşağı ve yatay olarak seramik döşemeye uygundur.

Kolay taraklanabilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı	: Çimento Esaslı
Görünüm /Renk	: Toz / Beyaz
Pota Ömrü	: 30 dk
Olgunlaşma Ömrü	: 120 dk
C	: Çimento Esaslı
1	: Normal yapı tırıcı
T	: Kayma özelliği azaltılmış
E	: Uzatılmış Açık Bekletme Süreli

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Şüphanın Sonra Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Isıdan Sonra Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Donmadan Sonra Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm ²	TS EN 1348
Açık Bekletme Süresi 30 dk sonra	0,5 N/mm ²	TS EN 1346
Kayma Tayini	<0,5 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey alanları çeşitlilik arz eden değerler de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, karo, mozaik, dekoratif tuval, duvar, gibi kaplama malzemelerinin yapı tırılmasında; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuval, sıva gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik üzeri seramik yapı tırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka PROJEL PR ile pürüzlendirilmelidir.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

420 PROCERA FL W



Çimento Esaslı Büyük Ebatlı Seramik Yapı tırma Harcı - Beyaz C1TE

UYGULAMA EK PMANI

El mikseri -Mala - Plastik çekiç - Di li mala

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , greş, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar bozukluklar varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır.

6-7lt su üzerine 25 kg BARS PROCERA W yava ça bo altarak topak kalmayıncaya kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır. Harç olgunla ması için 5-6 dakika dinlendirilir. Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır.

Hazırlanan harç yüzeye mala ile yayılır. Di li mala ile dairesel hareket ettirilerek taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapı tırılır. Derz dolgu payının e it alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir. Yüzey nemli bez ile temizlenmelidir. Yapı tırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından ve yaya trafi inden kaçınılmalıdır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

3-5 kg/m²

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güne ı ı altında bırakılmamalıdır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

420 PROCERA FL W



Çimento Esaslı Büyük Ebatlı Seramik Yapı tırma Harcı - Beyaz C1TE

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com