

425 PROCERA RAPID



Hızlı Kuruyan Seramik Yapı Tırma Harcı C2FT

ÜRÜN TANIMI

Hızlı priz alan, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, çimento esaslı yapı tırma harcıdır.

ÖZELLİKLER

Hızlı kuruma özelliği sayesinde 6 saat sonra mukavim hale gelir.
Yüksek yapı malıma gücüne sahiptir.
Dikey uygulamalarında kayma yapmaz.
Kolay taraklanabilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı	: Çimento Esaslı
Görünüm /Renk	: Toz / Gri
Kap Ömrü	: 30 dk
Olgunlaşma Ömrü	: 2 saat
Derz Doldurma Süresi	: 4 saat
C	: Çimento Esaslı
2	: Yüksek Performanslı
T	: Kayma özelliği azaltılmış
F	: Hızlı Sertleşen

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yapı malı Mukavemeti	(EN 1348)
Erken Çekme 6 saat sonra	0,5 N/mm ²
Bağlanış	1 N/mm ²
Suya Daldırıldıktan Sonra	1 N/mm ²
Isıyla Yağlandırıldıktan Sonra	1 N/mm ²
Donma-Çözünme Çevriminden Sonra	1 N/mm ²

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edenlerden de değerlendirilebilir.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

Hızlı Kuruyan Seramik Yapı tırma Harcı C2FT

KULLANIM ALANLARI

Yer ve duvar serami i, granit seramik, do al ta vb. kaplama malzemelerinin iç ve dı mekânlarda, beton, sıva, ap gibi yüzeyler üzerine yapı tırılmasında kullanılır.

Bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen devlet binaları, kafeler, süper marketler, hava alanları gibi mekânlarda hızlı seramik kaplamak için idealdir.

Mevcut seramik üzerine seramik kaplama uygulamalarında kullanılır bu uygulamalardan önce yüzey mutlaka PROJEL PR astar ile pürüzlendirilmelidir.

UYGULAMA EK PMANLARI

El mikseri - Mala - Plastik çekiç - Di li mala

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar bozukluklar varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır.

Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir. 25 kg. PROCERA RAPID 6-7 lt su üzerine yava ça bo altılmalı ve homojen bir karı m elde edilinceye kadar karı tırılmalıdır. Karı m dü ük devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Hazırlanan harç, olgunla ması için 5 - 6 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya ba lamadan önce 1-2 dakika tekrar karı tırılmalıdır. Daha iyi bir yapı ma yüzeyi elde etmek için harç, malanın dü z kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmi malanın di li kısmı ile taraklanmalıdır. Karolar, 15 dakika içerisinde taraklanarak yapı tırılmalıdır.

Ürün hızlı priz alması sebebi ile açık zaman bekletme süresi içinde yapı tırma i leminin tamamlana bilece i kadar alana taraklama yapılmalıdır. Süresi dolan harcın üzerine yapı tırma i lemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye mala ile yayılır. Di li mala ile dairesel hareket ettirilerek taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapı tırılır. Derz dolgu payının e it alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir. Uygulamadan sonra yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. Derz dolgu uygulanır ve mekan aynı gün içinde kullanıma açılabilir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

425 PROCERA RAPID



Hızlı Kuruyan Seramik Yapı tırma Harcı C2FT

TÜKETİM

3-5 kg/m²

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada,
(paLETTE 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi foyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmesizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Foyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com