

# 516 PROLEVEL H



## Çimento Esaslı Kendili inden Yayılan Hızlı Kuruyan 5-40 mm Tesviye Çapı

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı , tek katta 5-40 mm arasında uygulanabilen, hızlı kuruyan kolay uygulamayı sağlayabilen hiper akı kanla tırcılar içeren, kendili inden yayılan tesviye çapıdır.

### ÖZELLİKLER

Orta ve yoğunun yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur.

Kendili inden yayılarak teraziye gelir.

Rötre çatlak oluşumadan 5-40 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur. Aşınmaya dirençlidir.

Çerçinedeki özel polimer sayesinde yüksek aderansa sahiptir .

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Çimento esaslı

Görünüm/Renk : Toz/Gri

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuru Yığın Yoğunluğu 1350 ± 200 kg/m<sup>3</sup> TS EN 1015-10

Kılçak Kapiler Su Emme 0,5 gr TS EN 1015-18

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğunun trafiğine maruz zeminlerinde, aşınma ve tozuma karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır.

PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra , çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 516 PROLEVEL H



**Çimento Esaslı Kendili inden Yayılan  
Hızlı Kuruyan 5-40 mm Tesviye apı**

## UYGULAMA EKİPMANI

El mikseri, Çelik Mala , Kirpi rulo , Çekpas

## UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü alması ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

7 lt su üzerine 25 kg PROLEVEL H 516 yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır .

Hazırlanan harç bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendili inden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 saat sonra yapılabilir.

Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek düzeyde faydalanabilmesi için en fazla 15 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

## SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

## TÜKETİM

1,3-1,5 kg/m<sup>2</sup> (1 mm kalınlık için) max. uygulama tek katta 40 mm

## AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada, (palette 64 adet, 1600 kg)

## RENK

Gri.

## RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

## DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 516 PROLEVEL H



**Çimento Esaslı Kendili inden Yayılan  
Hızlı Kuruyan 5-40 mm Tesviye apı**

## GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com