

Çimento Esaslı Baskı Beton Yüzey Sertleştirici

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, aınma ve tozumaya karşı yüksek dirençli, yüzey aınma direnci yüksek, özel kimyasal katkıları içeren, kullanıma hazır, toz halde yayılarak ve serpilerek uygulanan baskı beton yüzey sertleştiricidir.

ÖZELLİKLER

- Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.
- Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir.
- PRODECO POWDER Baskı Beton Dekoratif Kalıp Ayırıcı ile ikincil renk seçenekleri artırılabilir.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Sertlik derecesi yüksektir.
- Yüzey tozumasının geciktirir.
- Düzenli ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
- Hazırlanması kolay ve hızlıdır.
- Taze beton üzerine serpilerek kullanılır.
- Renkli dekoratif yüzey oluşturur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	:	Çimento Esaslı
Görünüm	:	Toz
Renk	:	Stene göre

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Bölümlü Birim Hacim Kütlesi	1650 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-6
Basınç Dayanımı 28 gün	20 N/mm ²	TS EN 196-1
Etilme Dayanımı 28 gün	4,5 N/mm ²	TS EN 196-1
Su Emme: (30 dakika sonunda)	5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda)	10 gr	TS EN 12808

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları için itililik arz eden diğer değerler de denebilir.

Çimento Esaslı Baskı Beton Yüzey Sertleştirici

UYGULAMA TALİMATI

Beton uygulaması öncesinde yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık, bozukluk varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 sa önceden onarılmalı. Uygulama yapılacak yüzey düz, emimsiz olmalıdır.

Kullanıma hazırdır. Taze beton üzerine serpilerek uygulanır.

Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra beton dökümü yapılır. Taze beton yüzey suyunu çektikten sonra Baskı Beton uygulamasına geçilir. PRODECO nun 2/3 lik kısmı beton yüzeye serpilir. Zemin rengi koyula mayaladığında yüzey tahta mala ile perdahlanır. Daha sonra kalan kısmı serpilir. Sonra çelik mala ile perdahlanır.

Sistem bileşeni olan PRODECO POWDER Kalıp Ayırıcı ürün yüzeye serpilir. Daha sonra kalıplama işlemine geçilir. Kalıplama işleminin ardından tam kuruma gerçekleştiğinde yıkama işlemine geçilir ve son aşamada Baskı Beton Sistem tamamlayıcı olan PROTEC ürünümüz ile cilalama yapılır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kuru alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

3-5 kg /m²

AMBALAJ

25 kg kraft torba

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

580 PRODECO



Çimento Esaslı Baskı Beton Yüzey Sertleştirici

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, maske, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com