

847 PROFLOOR BOND



**Su Bazlı Akrilik Esaslı
Pvc Ve Halı Yapıştırma Tutkalı**

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı,yapı mayı artırıcı dolgu ve katkı maddeleri içeren,akrilik reçine esaslı,genel amaçlı pvc, halı ve linoleum yapıcı tırcısıdır.

ÖZELLİKLER

Solvent içermez. Su bazlı olduğu için iç mekânda güvenle kullanılır. Kolay yayılır ve kolay uygulanır. Uzun çalınma süresine sahiptir. Kaplama yerleştirilirken çıkan hataların düzeltilmesine imkân verecek esneklik ve yapıcı kabiliyetine sahiptir. Çimento esaslı tesviye tablalarının yanında, alçı bazlı tesviye tablaları üzerine de uygulanabilir. Zemine aderansı yüksektir. Yüksek yapıcı mukavemeti sağlar.Alttan ısıtmalı zeminler için uygundur.Tekerlekli ekipmanlara dayanıklıdır. Ekonomiktir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının, önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıcı tırılması amaçlı kullanılan, hızlı ve güçlü yapıcı sağlayan, genel maksatlı dispersiyon zemin kaplama yapıcı tırcısıdır .

KULLANIM ALANI

İç mekânlarda ve kuru ortamlarda, yatay zeminlerde, konutlarda, hastanelerde, eğitim binalarında, alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde, homojen ve heterojen PVC zemin kaplamalarının, linolyum esaslı yer kaplamalarının, kauçuk esaslı rulo kaplamalarının yapıcı tırılması için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk ~ 1,35 ± 0,05 kg/lit
Ardışık Zamanı 25 - 35 dakika
Açık Çalınma Süresi 35 - 45 dakika
Trafik Açma Süresi 24 - 48 saat
Tam Kurlenme 3 - 4 gün
Uygulama Sıcaklığı +15°C ve +30°C arası
Servis Sıcaklığı +5°C / +70°C arası



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

847 PROFLOOR BOND



**Su Bazlı Akrilik Esaslı
Pvc Ve Halı Yapıştırma Tutkalı**

UYGULAMA TAL MATI

Zemin düz, kuru çatlaksız olmalıdır. Yüzey yapı mayı engelleyecek toz, kir, yağ vb. etkenlerden temizlenmelidir. Düzgün yüzeyler elde etmek için malzemesi teknik özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.

A1, A2 ve B1 di li mala uçları ile uygulanabilir. Aletlerin temizli i uygulamadan hemen sonra su ile yapılabilir.Kullanımdan önce ürünü kendi ambalajı içinde iyice karı tırılmalıdır. Maksimum açık çalı ma süresi 35 - 45 dakikadır.Uzun bekleme sırasında ambalajın üst kısmında oluşacak kaymak tabakası atılmalıdır. Ugulanacak zeminin özelli ine uygun di li mala ile zemine homojen olarak yayılmalıdır. Zemine yayılan yapı tırıcı üzerine 10 ndash; 15 dakika sonra dö eme yapı tırılabilir. Kaynak i lemi uygulama zamanından ancak 24 saat sonra yapılabilir. Yerden ısıtma sistemlerinde uygulamadan 10 gün önce çalı tırılmalı kaplama sırasında kapatılmalıdır. Uygulama yapıldıktan 72 saat sonra ısıtma tekrar çalı tırılabilir.

TÜKET M

250- 450 g/m² (Kullanılan tarak tipine, uygulama kalınlı ına, zeminin emicili ine ve düzgünlü üne, kaplama malzemesinin tipine ve ortam ko ullarına göre de i kenlik gösterebilir) .

AMBALAJ

20 kg'lık plastik kova

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Eriyen torbalarda oldu u için Su ve nem ile teması engellenmelidir Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt açık alanda yağmur, kar ve güne ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

847 PROFLOOR BOND



**Su Bazlı Akrilik Esaslı
Pvc Ve Halı Yapıştırma Tutkalı**

GÜVENLİK

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com