

Reton Yüzeyler İçin Tozuma Önleyici

ÜRÜN TANIMI

Reçine esaslı, solventli, düşük viskoziteli, mineral esaslı yüzeylerde gözeneklere derinlemesine nüfuz ederek, tozuma önleyen, su geçirimini düşüren ve parlaklık veren zemin cilasıdır.

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli. Sürme esaslıdır.

Kullanımı kolaydır.

Kullanıma hazır.

Tozumu önler.

Aderansı yüksektir.

Silinebilir. Kir tutmaz.

Parlak film oluşturur. Hızlı kurur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Reçine esaslı / Solventli

Görünüm /Renk : Likit / Effafa yakın

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı zemin kaplamaları sonrasında uygulanır.

Ticari ve özel konutlarda çimento kaplı zeminlerde.

Açık ve kapalı alanlarda, fabrika, depo, parklar, otoparklar, araba tamirhaneleri, tren istasyonları ve lojistik merkezlerinin zeminlerinde.

Gösteri salonları, restoranlar, etkinlik ve kongre merkezleri veya müzelerin zeminlerinde uygulanır.

Beton Yüzeyler İçin Tozuma Önleyici

UYGULAMA EKİPMANI

El mikseri ,Rulo , Pistole

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı , sa lam olmalıdır.Gev ek satıh, harç, beton parçası gibi kalıntılar temizlenerek yüzey sa lamla tırılır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Zemin ıslak ve nemli olmamalıdır.

PROTEC kullanıma hazırdır. Ürün orta devirli bir karı tırıcı yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karı m olana kadar karı tırılır. Rulo ve pistole ile uygulanır. Zemine ince 2 kat uygulaması önerilir. Birinci kat gözenekleri doldurarak zemini güçlendirir. 2 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçilir. İkinci kat çizilme ve a nma direncini artırır. Zeminde homojen,parlak bir yüzey olu turur.Kalın uygulamadan kaçınılmalıdır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yaklaşık 100 gr / m²

AMBALAJ

5 kg teneke ambalaj
15 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ

Direkt güne ışık almıyan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 - 25 C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz .

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güne ışık altında bırakılmamalıdır.

Beton Yüzeyler İçin Tozuma Önleyici

GÜVENLİK

Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.