

*Harç & Beton için Akı kanla tırıcı*

## ÜRÜN TANIMI

Sülfonat esaslı , kullanıma hazır, akı kanla tırıcı beton katkısıdır.

## ÖZELLİKLER

Yüksek mukavemetli beton üretiminde kullanılarak su/çimento oranında su oranını düşürerek normal inlenbilme yeteneği elde edilir.  
Yağlayıcı etkileri sayesinde betonun iç sürtünmesi azalır, böylece betonun inlenbilme yeteneği artar.  
Betonun kılcal su emme miktarını azaltır.  
Çatlaksız dayanıklılık sağlar.  
Katımlı beton veya harçların kapilerite ve yüksek basınç altında su emmeye karşı mukavemetlerini artırır.  
Betonun ulaşamayan yerlere kolay yerleşmeyi sağlamak için inlenbilirliliğini artırır.

## ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Sülfonat  
Görünüm / Renk : Likit / Kahverengi

## PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Sıvı Yoğunluk : 1,0±0,2 gr/cm<sup>3</sup>  
pH : 10 - 12  
Donma Noktası : < 0°C

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden diğer değerler de değişebilir.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü çimentolu (Alüminler hariç) harçlarda su geçirimsizlik katkısı olarak kullanılır.  
Yeraltına yapılan beton temellerde, tünellerde, kanallarda, tüm beton döşemeleri, harç ve beton yapımında kullanılır.

# 740 PROFLOW



**Harç & Beton için Akı kanla tırıcı**

## UYGULAMA TALİMATI

Kullanıma hazırdır. Direkt kullanılır.  
Çimentonun % 0,5 - % 2 i oranında, harç karı m suyuna ilave edilir.

## SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

## TÜKETİM

Çimento a ırlı ının % 0,5 - % 2 i arasında

## AMBALAJ

30 kg Çanta Bidon

## RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

## DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz , kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ılı altında bırakılmamalıdır .



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 740 PROFLOW



**Harç & Beton için Akı kanla tırcı**

## GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com