

Yangın Korumaya Alev Almaz Boya

ÜRÜN TANIMI

Yapıların korunması için geliştirilmiş, su bazlı, alev geciktirici özel kimyasallar içeren çelik, ahşap, beton yapılarda kullanıma uygun yangın geciktirici boyadır.

ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir.

Aderansı yüksektir.

Genleerek yangın yalıtımı sağlayan yapıdadır.

Mükemmel alev erteler, yanma anında kimyasal reaksiyona girerek yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller.

Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.

Sürülerek uygulandıktan sonra yüzeyde kuruyarak eksiksiz bir tabaka oluşturur.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı: Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk: Likit / Beyaz

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk: 1,25±0,2 kg/lit

PH: 7-9

Reaksiyon Sıcaklığı: 200 C

Max çalınma sıcaklığı: 650 C

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Ürün antiyet ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları için uygunluk arz eden diğer değerler de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Tahta, çelik ve beton yüzeylerde yangınsızlık istenen tüm mekânlarda rahatlıkla uygulanır.

Yangın Koruyucu Alev Almaz Boya

UYGULAMA TALMATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalı. Uygulama yapılacak yüzey düz, e imsiz olmalıdır .

Astar kat için 1/1 temiz su ile sulandırılır.
Di er 2 kat için sulandırılmadan uygulanır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yüzeyin emicili ine , malzeme kalınlı na ve istenilen yangın direnç süresine ba lı olarak yakla ık 0,3-0,4 kg/ m². (astar+2 kat)

AMBALAJ

5 kg plastik kova
18 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ

Direk güne ışık almı ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında , +5 - 25 C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ılı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güne ışık altında bırakılmamalıdır

817 PROANTI-FIRE PAINT



Yangın Koruyucu Alev Almaz Boya

GÜVENLİK

Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com