

# 456 PROFUGA MAX



## Çimento Esaslı Geniş Derzler İçin Flex Silikonlu Derz Dolgu Harcı - GCEA

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, silikonlu , esnek 2-20 mm derz aralığı için uygun, derz dolgu malzemesidir.

### ÖZELLİKLER

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Silikon içeriği sebebiyle su itici özelliğindedir.

2-20 mm derz aralığı için uygun.Yüksek yapı kalitesine sahiptir.

Aderansı yüksektir.Pürüzsüz yüzey sağlar.

### ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Çimento esaslı

Görünüm /Renk : Toz / Renk Kartelası

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	: 1350 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü Dağılımı		
1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar	: %1,0	TS EN 1015-1
Basınç Dayanımı 28 gün	: 4,0 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Etilme Dayanımı 28 gün	: 2,0 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda)	: 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda)	: 10 gr	TS EN 12808
Kap ömrü:	: 1 saat	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Çi ve di mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 2-20 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, balkon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 456 PROFUGA MAX



## Çimento Esaslı Geniş Derzler İçin Flex Silikonlu Derz Dolgu Harcı CG2A

### UYGULAMA EK PMANI

El mikseri - Mala - Dolgu mala - Sünger bez

### UYGULAMA TAL MATI

Derz araları ;kuru ve sa lam olmalıdır. Fayans yapı tırıcısı tamamen kurumu olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendirilmelidir.

6-6,5 lt su üzerine 20 kg PROFUGA MAX yava ça bo altarak topak kalmayıncaya kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır. Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunla ması için 5-6 dakika dinlendirilir. Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır.

Seramikler yapı tırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. Derz dolgu malzemesi kurudu unda nemli sünger ile yüzey dairesel hareketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz. Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

### SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır .

### TÜKET M

Derz geni li ine ve seramik boyutuna ba lı olarak de i ir

### AMBALAJ

5 kg lık pp torbadan 5 adet içeren karton kutu  
20 kg'lık kraft torbada, (palette 64 adet, 1280 kg)

### RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 456 PROFUGA MAX



## Çimento Esaslı Geniş Derzler İçin Flex Silikonlu Derz Dolgu Harcı CG2A

### GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

### YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com