

## Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Flex Granit & Mermer Yapı tırma Harcı C2T

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı ,yüksek performanslı, flex, gri renkli granit ve mermer yapı tırma harcıdır.

### ÖZELLİKLER

Yüksek performanslıdır.

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.

Priz alma süresi uygunluğu uygulama kolaylığı sağlar, fazla çilik gerektirmez.

Yüksek yapıma gücüne sahiptir.

Aderansı yüksektir.

Yukarıdan aşağı ve yatay olarak seramik döşemeye uygundur.

Kolay taraklanabilir.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	:	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	:	Toz / Gri
Kap Ömrü	:	4 saat
C	:	Çimento esaslı
2	:	Yüksek Performanslı Yapı tırıcı
T	:	Kayma özelliği azaltılmış

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Çekme Yapıma	1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Sudan Sonra Çekme Yapıma	1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Isıdan Sonra Çekme Yapıma	1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Donmadan Sonra Çekme Yapıma	1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Açık Bekletme Süresi 30 dk sonra	1 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1346
Kayma Tayini	<0,5 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden diğer değerler de değişebilir.

### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda seramik, karo, mermer, granit, doğal granit, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla, sıva gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir.

Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka PROJELER PR ile pürüzlendirilmelidir.

## Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Flex Granit & Mermer Yapı tırma Harcı C2T

### Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Mala - Plastik çekiç - Di li mala

### UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır. 6-7lt su üzerine 25 kg PROMARBLE yava ça bo altarak toprak kalmayınca kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır. Harç olgunla ması için 5-6 dakika dinlendirilir. Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır.

PROMARBLE yüzeye mala ile yayılır. Di li mala ile dairesel hareket ettirilerek taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapı tırılır. Derz dolgu payının e it alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. Yapı tırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

### SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

### TÜKETİM

3-5 kg/m<sup>2</sup>

### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg)

### RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

# 470 PROMARBLE



**Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Flex  
Granit & Mermer Yapı tırma Harcı C2T**

## DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

## GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi f6y6m6z geniř kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nleri hakkında genel bir bilgi vermek ve 6r6nlerin sahip olduėu teknik 6zellikleri g6stermek iin hazırlanmıřtır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doėru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. řartlarında ve 6r6nlerin tavsiye edilen kořullarda depolandığı durumlarda geerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nlerinin hangi kořullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceėi iin uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluėu kabul etmez ve garanti vermez. 6r6n6n kullanıcısı 6r6n6 kullanmadan 6nce uygunluėunu test etmelidir.*

*6r6n6n amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve 6nerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Őti. sorumlu deėildir ve 6r6nlerinin 6zelliklerini ilan etmeksizin deėiřtirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili 6r6n6n 6r6n Teknik Bilgi F6y6'n6n son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnřaat San. ve Tic.Ltd.Őti  
G6rsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu 6zeri No:78  
G6rsu /BURSA T6RKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com