

Cimento Esaslı Hafif Ap

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kolay yayılmayı sağlayan hiperakı kanla tıricı kimyasal katkıları ve seramik küre ,perlit vb. hafif dolgular içeren, binaya yük bindirmeyen, basınç dayanımı yüksek kendili inden yayılabilen, düşük tüketimli hafif aptır.

ÖZELLİKLER

Orta ve yoğun trafikle maruz kalan zeminler için uygundur.

Rötre çatlak oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.

Çerideki özel polimer sayesinde yüksek aderenza sahiptir.

Aşınmaya dirençlidir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı

Görünüm /Renk : Toz / Gri

KULLANIM ALANLARI

Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafikle maruz zeminlerinde, aşınma ve tozuma karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amacıyla kullanılır. PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra ,çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

1009 PRO AP



Çimento Esaslı Hafif Harç

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalıdır. Emiciliği yüksek olan yerler PROGEN ile mutlaka astarlanmalıdır. Uygulama öncesi son aşamada mutlaka tozsuz bir yüzey olmalıdır.

Eğer zemin su emici bir zemin ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. 2-5 cm uygulanabilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 saat sonra yapılabilir. 15-20 dakika içerisinde işlemi tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmi harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yaklaşık 8 kg/m² (1 cm kat kalınlık için)

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada, (paLETTE 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KURALLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

1009 PRO AP



Çimento Esaslı Hafif ap

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com