

## Çimento Esaslı Dekoratif Döküm Harcı

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kendili inden yayılan, silikon kalıp içi kullanıma uygun dekoratif saksı, biblo, heykel vb . ürünler için hızlı kuruyan döküm harcıdır.

### ÖZELLİKLER

Pürüzsüz sonuç elde edilir.

Mumluklar, amdanlar, saksılar, kaseler, vazo ve daha birçok dekoratif objeler yapılabilir.

Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı

Görünüm /Renk : Toz / Gri

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Priz ba langıcı: 5 dk

Priz sonu: 10-15 dk

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Ortamdaki sıcaklık ve nem de erleri ile kalıp hacimleri çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Silikon kalıplar için kullanıma uygundur.

## **Çimento Esaslı Dekoratif Döküm Harcı**

### **UYGULAMA TALİMATI**

Döküm kalıbınızı önceden temizleyiniz. Kalıp temiz, kuru olmalıdır. Beton harcımızı yapmak için döküleceğimiz kalıbın büyüklüğüne göre toz ürün miktarının kütlece %30 u kadar su bir kaba alınır. Üzerine PROCONCRETE yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilir. Homojen ve pürüzsüz hale gelene kadar sürekli karıştırılır. Hazırlanan beton karışım sertleşmeden önce 3-5 dakika içinde kalıba dökülür. Betonumuz 15-20 dakika sonra kuruyacaktır ancak en iyi sonuç için bir sonraki gün kalıptan çıkarılması önerilir. Kuruma süresi hava koşullarına ve kalıba göre değişebilir. Kalıptan 24 saat sonra çıkartılması tavsiye edilir.

### **SINIRLAMALAR**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır.

### **AMBALAJ**

3 kg plastik kova  
10 kg plastik kova

### **RAF ÖMRÜ**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI**

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +35 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

# 1010 PROCONCRETE



## Çimento Esaslı Dekoratif Döküm Harcı

### GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

### YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com