

630 PROEPOXY PAINT



Çift Bile enli Solventsiz Epoksi Esaslı Boya

ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, solvent içermeyen ,iki bile enli , zemin ve duvarlara uygulanabilen üründür.

ÖZELL KLER

Zemine uygulandı ında kendili inden yayılır.
Hızlı kürlenir, uygulama kolaylı ı sa lar.
Aderansı kuvvetlidir.
Darbelere ,a ınmaya kar ı koruma sa lar.
Suya kar ı dayanıklılık sa lar.
Kolay temizlenir.
Tozumu önler.
Seyreltik asit ve bazlara , deterjanlara kar ı dayanıklıdır.
Parlaktır.

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Epoksi Esaslı / Solventsiz
Renk /Görünüm : RAL KODLARI - rtibata geçin / Likit
Karı ım Oranı : A/B:20/4 kütlece

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	50 N/mm ²	TS EN 196-1
E ilme Dayanımı 28 gün	20 N/mm ²	TS EN 196-1
Alt Tabakaya Yapı ma Mukavemeti 28 gün	2 N/mm ²	TS EN 1348
Kap Ömrü	30 dk	
Kuruma süresi	6 saat	

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

630 PROEPOXY PAINT



Çift Bile enli Solventsiz Epoksi Esaslı Boya

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Rulo - Çelik Mala

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır kuru ve nemsiz olmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR tamir harçlarımız ile e er ile en az 24 saat önceden onarılmalı Uygulama yapılacak yüzey düz, e imsiz olmalıdır. Zemin uygulama öncesi PROEPOXY PR ile astarlanmalıdır. 24-48 saat sonra uygulamaya ba lanmalıdır. Seramik gibi zırlı yüzeylere zımpara yapılması önerilir.

20 kg A bile en öncelikle karı tırılır. Üzerine 4 kg B bile en yava ca ilave edilerek homojen hale gelene kadar dü ük devirli mikserle karı tırılır. 30 dk içinde hazırlanan ürün tüketilmelidir.

Aksi takdirde jelleşme başlayacaktır. +5 ve + 25 derece arasında uygulama yapılmalıdır.İkinci kat uygulama 24 saat sonra tam kuruma gerçekleştiğten sonra yapılmalıdır. 3 gün su ile temas ettirilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güne ışına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan tam kürlenme sa lanana kadar trafi ine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

TÜKET M

Yüzeyin emicili ine ba lı olarak iki katta 350-500 gr/m²

AMBALAJ

A Bile en 16 kg teneke ambalaj

B Bile en 4 kg teneke ambalaj

Toplam 20 kg

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışına altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

630 PROEPOXY PAINT



Çift Bileşenli Solventsiz Epoksi Esaslı Boya

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakının. Yutmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com