

515 PROLEVEL



Çimento Esaslı Kendili inden Yayılan

Tesfiye Çapı

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı , tek katta 2-10 mm arasında uygulanabilen, kolay uygulamayı sağlayabilen hiper akı kanla tırcılar içeren, kendili inden yayılan tesfiye çapıdır.

ÖZELLİKLER

Orta ve yoğun trafikli alanlara maruz kalan zeminler için uygundur.

Kendili inden yayılarak teraziye gelir.

Rötre çatlak oluşumundan 2-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur. Aşınmaya dirençlidir.

Çerçeve içindeki özel polimer sayesinde yüksek aderenza sahiptir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı

Görünüm /Renk : Toz/Gri

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuru Yığın Yoğunluğu : 1350 ± 200 kg/m³ TS EN 1015-10

Kılçak Kapiler Su Emme : 0,5 gr TS EN 1015-18

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Yüksek antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey alanları için ihtiyaç duyulan miktardan önceki miktarlar da kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafikli alanlara maruz zeminlerinde, aşınma ve tozuma karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amacıyla kullanılır.

PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra , çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

515 PROLEVEL



Çimento Esaslı Kendili inden Yayılan Tesfiye apı

UYGULAMA EK PMANI

El mikseri - Çelik Mala - Kirpi rulo - Çekpas

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı.

6 -7 lt su üzerine 25 kg PROLEVEL yava ça bo altarak topak kalmayınca kadar dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır. Harç olgunla ması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya ba lamadan tekrar karı tırılır .

Hazırlanan harç bir kö eden ba layarak yüzeye bo altılır ve kendili inden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlı ı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcı ı olu umunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. Üzerine kaplama i lemi yapılacaksa 24 saat sonra yapılabilir.

Ürünün genle me özelli inden dolayı en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20 dakika içerisinde i lemin tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmi harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

1,3-1,5 kg/m² (1 mm kat kalınlık için)
max. uygulama tek katta 10 mm

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada,(palette 64 adet, 1600 kg)

RENK

Gri.

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

515 PROLEVEL



Çimento Esaslı Kendili inden Yayılan Tesfiye apı

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi f6y6m6z geniř kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nleri hakkında genel bir bilgi vermek ve 6r6nlerin sahip olduėu teknik 6zellikleri g6stermek i6in hazırlanmıřtır ve tavsiye niteliėinde olup bu bilgiler doėru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. řartlarında ve 6r6nlerin tavsiye edilen kořullarda depolandıėı durumlarda ge6erlidir.

DEKOSTAR LTD. ŐTİ. 6r6nlerinin hangi kořullarda kullanıldıėını kontrol edemeyeceėi i6in uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluėu kabul etmez ve garanti vermez. 6r6n6n kullanıcısı 6r6n6 kullanmadan 6nce uygunluėunu test etmelidir.

6r6n6n amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve 6nerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Őti. sorumlu deėildir ve 6r6nlerinin 6zelliklerini ilan etmeksizin deėiřtirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili 6r6n6n 6r6n Teknik Bilgi F6y6'n6n son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnřaat San. ve Tic.Ltd.Őti
G6rsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu 6zeri No:78
G6rsu /BURSA T6RKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com