

860 PROGEN PR



Çimento Esaslı Ürünler İçin Üniversal Astar

ÜRÜN TANIMI

PROGEN PR su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, beton, çap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan harç bağlayıcı üründür.

ÖZELLİKLER

Eski beton ve çap arasında güçlü bir bağ oluşturur.
Su geçirimsizdir.
Donatıya dirençlidir.
Çiğ ve dış kullanıma uygundur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Akrilik Esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk : Sıvı / Beyaz
Kuru Film Rengi : Effaf

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph : 7-10
Yoğunluk : 1,0 ±0,2 gr/ cm³

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI

Çiğ ve dış alanlarda,
Çap dökümü öncesi,
Tamir harcı kullanımı öncesi kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

860 PROGEN PR



Çimento Esaslı Ürünler İçin Üniversal Astar

UYGULAMA EKİPMANI

Rulo & Fırça & Püskürtme Ekipmanı

UYGULAMA TALİMATI

PROGEN PR kullanıma hazırdır. çerisine hiçbir katkı ilave etmeden direk sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir.

PROGEN PR , kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça ile veya püskürtme ekipmanı ile homojen bir ekilde uygulanmalıdır. Göllenmeye sebep verilmemelidir.

Herhangi bir katkı katılmamalıdır. Tek kat uygulama yapılır. Emici yüzeylere iki kat uygulanabilir. kici kat uygulaması 24 saat sonra yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yüzeyin emiciliğine bağılı olarak 150-250 g/m²

AMBALAJ

5 kg çanta bidon
30 kg çanta bidon

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

860 PROGEN PR



Çimento Esaslı Ürünler İçin Üniversal Astar

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com