

Brüt Beton Astarı

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, çizilme dayanımı yüksek, özel agrega içeren brüt beton yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLER

Pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde, alçı, sıva ve plaka yapma tırmaları için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapı malzemesine mukavemetini, yüzey aderansını artırır.

Kullanıma hazırdır.

Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Akrilik esaslı / Su bazlı
Agrega Yapı : Bazalt
Görünüm /Renk : Likit / Sarı

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph : 7-10
Yoğunluk : 1,40 ±0,2 gr/ cm³
Tane Büyüklüğü : S4 TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Nemli ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edenlerden de değerlendirilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Duvar, kolon, tavan gibi alanlarda kullanılan brüt beton yüzeylerde kullanılır.

Brüt Beton Astarı

UYGULAMA EKİPMANI

El mikseri - Fırça - Rulo

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Kullanıma hazır.

Ürün kullanım hazır 15 kg lık PROCONTACT PR , dü ük devirli mikser yardımıyla iyice karı tırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Karı ımın 500 devir/dakikadan az dü ük devirli mikser ile yapılması önerilir. Agrega içeri inden dolayı uygulama süresince kapta bulunan malzeme aralıklarla karı tırılmalıdır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklı ı 5°C-30°C olmalı ve yüzey ya ı almamalıdır. Kuruduktan sonra, uygulamaya en az 24 saat sonra geçilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yüzeyin emicili ine ba lı olarak 0,300 kg/m²

AMBALAJ

15 kg Plastik Kova
3 kg Plastik Kova

RAF ÖMRÜ

Direkt güne ı ı ı almayan ,rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 30 C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.

Brüt Beton Astarı

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.